



# INTACO

## Felpa de textura para aplicar Chapisco® Dual

Promotor de adherencia para repellos de 5 mm a 30 mm  
Bond promoting primer for cement plasters 5 mm to 30 mm thick

**DESCRIPCIÓN:** La Felpa para Textura está indicada para la aplicación de Chapisco Dual, ya que asegura la textura correcta para crear un perfil de anclaje y así lograr la correcta adhesión del mortero a la pared. Chapisco Dual es un mortero cementicio monocomponente modificado con polímeros y aditivos de alta calidad, especialmente formulado para crear un perfil de anclaje que mejora la adherencia mecánica, en superficies lisas, poco porosas o muy absorbentes, sobre las que se colocará repello en interiores y exteriores. Su aplicación con rodillo se recomienda para espesores de 5 mm a 15 mm.

### USOS:

- Promotor de adherencia mecánica.
- Sustitución de la tradicional capa de adherencia fabricada con cemento y agua.
- Uniformidad de las absorciones de agua entre superficies distintas.
- Creación de perfil de anclaje en superficies lisas.

### EN:

- Paredes y cielos.
- Vigas y columnas.

### SOBRE SUPERFICIES DE:

- Concreto.
- Mampostería de concreto o arcilla.
- Repello.
- Poliestireno expandido.

### VENTAJAS:

- Mejora la adherencia del mortero a superficies lisas o poco porosas.
- Crea una superficie rugosa con perfil de anclaje para aumentar la adherencia mecánica.
- Sustituye la capa de adherencia o anclaje entre la superficie y el repello, comúnmente fabricada con cemento y agua.
- Mayor economía y rapidez en la aplicación.
- No escurre.
- Puede usarse bajo nivel de tierra o inmersión.
- Uniforma la absorción entre distintas superficies que podrían generar diferencias en el secado o en el acabado del mortero.
- Una vez mezclado con agua, no se asienta mientras que se está aplicando.
- Fácil de preparar, sólo agregue agua.

### MODO DE EMPLEO:

**Preparación de la superficie:** La superficie debe estar limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante. Si la superficie supera los 30 °C, humedézcala con agua para bajar la temperatura antes de colocar el Chapisco® Dual. Humedezca la superficie. Superficies de concreto o mampostería deben ser curadas por un mínimo de 7 días, antes de aplicar una capa de Chapisco® Dual.

**Mezclado:** Añada la siguiente dosificación de agua limpia al saco de 25 kg de Chapisco® Dual para aplicación con rodillo: en Costa Rica y Nicaragua: de 5,2 L a 5,8 L. En Panamá: de 5,0 L a 5,6 L. Mézclelos por medios mecánicos hasta obtener una consistencia plástica, homogénea y libre de grumos. Utilice un taladro de bajas revoluciones (300 rpm) y un mezclador para morteros y revestimientos como el DC 716 7/16" x 30" de Kraft. Déjelo reposar 5 minutos. Vuelva a batir manualmente antes de usarlo. Nunca añada más agua o Chapisco® Dual a la mezcla luego que ésta haya reposado. Si se endurece durante su período de vida en recipiente, solo vuélvala a batir para obtener su consistencia original. No prepare más material del que se pueda aplicar en 60 minutos a 25 °C.

**Colocación:** Aplique el Chapisco® Dual sobre la superficie con un rodillo con esta Felpa de Textura. Procure una capa abundante para asegurar el cubrimiento total del área. Asegúrese de que el acabado sea rugoso y que tenga un espesor uniforme. Deje que endurezca el Chapisco® Dual al menos 24 horas antes de colocar el mortero. Si el repello no será colocado a las 24 horas, se recomienda empezar el curado con agua y extenderlo por 72 horas.

**Limpieza:** Lave las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.

PRODUCTO DISTRIBUIDO: PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN  
PRODUCT MADE IN CENTRAL AMERICA BY

Costa Rica por INTACO Costa Rica S.A.  
Parque Industrial Condopark, del Oficentro Parque Fórum  
2,5 km oeste hacia Ciudad Colón, Santa Ana.  
Tel. (506) 2205-3333 • E-mail: clientes.cr@intaco.com

Panamá por INTACO Panamá S.A.  
Urbanización Industrial Nuevo San Juan, sector Madroñal,  
km 30 Avenida Boyd Roosevelt, Colón, Panamá.  
Tel. (507) 840-1200 • E-mail: clientes.pa@intaco.com

Distribuido en Nicaragua por  
INTACO Nicaragua S.A.  
Tel. (505) 2298-0120 • E-mail: clientes.ni@intaco.com

If you want information in English contact us at:  
clientes.cr@intaco.com or call us (506) 2205-3333.