

# REPEMAX® CAPA GRUESA 80

Mortero de 80 kg/cm<sup>2</sup> para repellos de 5 mm a 20 mm

## DESCRIPCIÓN

Repemax® Capa Gruesa 80 es un mortero para repellos de 5 mm a 20 mm, modificado con látex, microfibras y aditivos, de aplicación manual o con máquina proyectora.

### SOBRE SUPERFICIES DE

- Mampostería.
- Paneles de poliestireno expandido con malla de refuerzo.

### EN

- Interiores y exteriores.

### VENTAJAS

- Repello 2 en 1: repella y afina.
- Resistencia a la compresión de 80 kg/cm<sup>2</sup> (7,8 MPa o 1100 psi) según UNE EN 1015-11.
- Mezcla ideal de cemento, arena, látex, microfibras y aditivos.
- Permite un acabado liso o rugoso según la herramienta.
- Mayor economía en el afinado y pintura.
- Excelente adherencia.
- Modificado con microfibras, que reducen el fisuramiento.
- Mayor plasticidad del mortero para una adecuada aplicación con máquina proyectora.
- No descuelga.
- Evita el fisuramiento, pulverización y tizado.
- Versus los repellos hechos en obra: mayor rapidez, menor desperdicio, mayor limpieza, menor esfuerzo físico, mayor productividad y ahorro en costos.
- Mezcla predosificada; calidad constante.
- Duradero; contiene arena de alta calidad y limpia. No contiene arena de mar ni de río.
- Cumple la norma UNE-EN 998-1, clasificación GP CS IV W0.

## RENDIMIENTO (m<sup>2</sup>)

| Espesor del repello | Saco de 25 kg                           | Saco de 40 kg                           |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5 mm                | 2,5 m <sup>2</sup> – 2,8 m <sup>2</sup> | 4,0 m <sup>2</sup> – 4,4 m <sup>2</sup> |
| 10 mm               | 1,2 m <sup>2</sup> – 1,4 m <sup>2</sup> | 2,0 m <sup>2</sup> – 2,2 m <sup>2</sup> |
| 15 mm               | 0,8 m <sup>2</sup> – 0,9 m <sup>2</sup> | 1,3 m <sup>2</sup> – 1,5 m <sup>2</sup> |
| 20 mm               | 0,6 m <sup>2</sup> – 0,7 m <sup>2</sup> | 1,0 m <sup>2</sup> – 1,1 m <sup>2</sup> |

Un saco de 25 kg de Repemax® Capa Gruesa 80 produce aproximadamente 12,5 litros de mortero. Un saco de 40 kg de Repemax® Capa Gruesa 80 produce aproximadamente 20 litros de mortero. Estos rendimientos dependen de las condiciones de la superficie. Realice pruebas previas para estimar el rendimiento real en la obra.

## DATOS TÉCNICOS

Cumple la norma UNE-EN 998-1 clasificación GP CS IV W0.

| Información            |                                             | Cumplimiento                                 |                                              |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Repemax Capa Gruesa 80 |                                             | Manual                                       | Proyectable                                  |
| Datos de uso           | Espesor                                     | 5 mm a 20 mm                                 | 5 mm a 20 mm                                 |
|                        | Tiempo de reposo después de mezclado        | 5 min                                        | NA                                           |
|                        | Vida en recipiente                          | 1 h                                          | NA                                           |
|                        | Tiempo requerido de curado                  | 72 horas                                     | 72 horas                                     |
| Datos físicos          | Densidad                                    | 1837 kg/m <sup>3</sup>                       | 2019 kg/m <sup>3</sup>                       |
|                        | Flujo ASTM C 1437                           | 114%                                         | 124%                                         |
| ASTM C 109             | Resistencia a compresión a 28 días          | 6,4 MPa                                      | 6,1 MPa                                      |
| UNE EN 1015-11         | Resistencia a compresión a 28 días (CS IV)* | 7,8 MPa                                      | 8,5 MPa                                      |
| UNE EN 1015-12         | Adhesión a 28 días                          | ≥0,65 MPa                                    | ≥0,65 MPa                                    |
| UNE EN 1015-18         | Capilaridad por absorción W0                | ≥ 0,4 kg/m <sup>2</sup> · min <sup>0,5</sup> | ≥ 0,4 kg/m <sup>2</sup> · min <sup>0,5</sup> |
| UNE-EN 998-1 5.3.3     | Reacción frente al fuego                    | Clase A1                                     | Clase A1                                     |

\*CS IV corresponde a una resistencia a la compresión mayor a 6,0 MPa.

Master Format #: 09 24 23.13

## CONTRIBUCIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

| Información de contribución con el medio ambiente |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desvío del vertedero                              | Los empaques de INTACO están hechos de papel y/o plástico que pueden ser desviados del vertedero.                                                                    |
| Materiales regionales                             | Lugar de extracción de los agregados y de fabricación del cemento gris (para morteros de color gris) están dentro de un radio de 804 km de la planta de fabricación. |
| Bajas emisiones de VOC                            | Contenido de VOC: 0,0 g/L (menos agua). Cumple con niveles VOC del South Coast Air Quality Management District. Pruebas bajo método de ASTM D6886-03.                |

### PRESENTACIONES DISPONIBLES

| Costa Rica / Nicaragua | Panamá |
|------------------------|--------|
| 25 kg y 40 kg          | 40 kg  |
| Gris                   | Gris   |

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

**Superficies de mampostería:** La superficie debe estar limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante. Si la superficie supera los 30 °C, humedézcala con agua para bajar la temperatura. Humedezca la superficie antes de colocar el repello. Prepare suficiente área de acuerdo con la capacidad de la máquina lanzadora, con sus debidas maestras o guías. Si la instalación llevará malla para anclaje mecánico, ésta debe estar al menos a 3,2 mm de distancia de la superficie. Sobre mampostería de arcilla, coloque previamente Chapisco® Dual.

**Superficies de poliestireno expandido con malla de refuerzo:** La superficie debe estar limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura y cualquier otro contaminante. En instalaciones exteriores, evite que la temperatura de los paneles supere los 30 °C. Prepare suficiente área de acuerdo con la capacidad de la máquina lanzadora. Asegúrese de que los paneles estén perfectamente aplomados y anclados en su sitio y que todas las juntas estén bien reforzadas.

## MEZCLADO

**Manual:** Añada Repemax® Capa Gruesa 80 al agua limpia de acuerdo con el cuadro de dosificación de agua. Mézclelos hasta obtener un mortero plástico y homogéneo. Déjelo reposar 5 min antes de utilizarlo. Vuelva a batir antes de usarlo. Nunca añada más agua o polvo después de realizada la mezcla inicial. No prepare más material del que se pueda aplicar en 1 h.

**A máquina:** Ajuste el agua limpia en la máquina proyectora para garantizar un mortero plástico y homogéneo (ver cuadro de dosificación de agua).

## DOSIFICACIÓN DE AGUA

| Dosificación de agua   | Costa Rica / Nicaragua | Panamá               |
|------------------------|------------------------|----------------------|
| Manual (saco de 25 kg) | 4,0 L a 4,6 L          | -                    |
| Manual (saco de 40 kg) | 6,5 L a 7,5 L          | 6,7 L a 7,7 L        |
| Máquina Monomix m-tec  | 210 L/h a 250 L/h      | De 220 L/h a 260 L/h |

## COLOCACIÓN

**Manual:** Previamente instaladas las guías o maestras, aplique Repemax® Capa Gruesa 80 manualmente con llana lisa directamente sobre la superficie o láncelo con cuchara de albañilería. Se recomienda aplicarlo en espesores de 5 mm a 20 mm. Si la instalación lleva malla para anclaje mecánico, cubra primero con mortero el espacio entre la superficie y la malla; espere a que obtenga suficiente dureza antes de colocar la siguiente capa. Nivele con codal de aluminio mientras el mortero esté trabajable. Una vez que esté ligeramente seco al tacto, déle acabado final con llana de goma o llana metálica.

**Con máquina sobre mampostería:** Previamente instaladas las guías o maestras, coloque la boquilla lanzadora de mortero perpendicularmente a la superficie a repellar, a una distancia de 10 cm a 15 cm. Proyecte entre maestras con un movimiento horizontal en forma ascendente hasta lograr un espesor de 5 mm a 20 mm. Si la instalación lleva malla para anclaje mecánico, cubra primero con mortero el espacio entre la superficie y la malla; espere a que obtenga suficiente dureza antes de colocar la siguiente capa. Nivele con regla trapezoidal o con codal de aluminio mientras el mortero esté trabajable. Una vez que esté ligeramente seco al tacto, déle acabado final con llana de goma o llana metálica.

**Con máquina sobre superficies de poliestireno expandido con malla de refuerzo:** Coloque la boquilla lanzadora de mortero perpendicularmente a la superficie a repellar, a una distancia de 10 cm a 15 cm. Proyecte sobre los paneles con un movimiento horizontal en forma ascendente hasta cubrir el espacio entre el poliestireno y la malla. Espere a que la primera capa tenga la suficiente dureza para soportar el peso de la segunda (aproximadamente 24 horas). Coloque las guías o maestras en el espesor requerido y proyecte entre maestras. Nivele con regla trapezoidal o con codal de aluminio mientras el mortero esté trabajable. Una vez que esté ligeramente seco al tacto, déle acabado final con llana de goma o llana metálica.

El secado puede variar de acuerdo con las condiciones climáticas de la obra. Proteja a Repemax® Capa Gruesa 80 de la lluvia y de vibraciones fuertes durante las primeras 8 horas.

## LIMPIEZA

Lave las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.

## CURADO

Se recomienda empezar el curado con agua a partir del día siguiente después de la colocación y extenderlo por 72 horas.



## RECOMENDACIONES

El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del mortero. Procure que la superficie y el producto estén frescos en el momento de la aplicación. No utilice agua para mezclar con temperatura mayor de 25 °C. Cuando requiera aplicar Repemax® Capa Gruesa 80 en espesores mayores de 20 mm, consulte al Departamento de Respaldo Técnico de INTACO. Deje la primera capa rugosa y humedézcala antes de colocar la segunda. Espere mínimo 24 horas entre capas. Superficies muy lisas se recomienda que sean previamente imprimadas con Maxicril®. Coloque Repemax® Capa Gruesa 80 antes de que seque el imprimante. No utilice Plasterbond® ni otros adhesivos reemulsificables antes de la aplicación de Repemax® Capa Gruesa 80 sobre paredes de mampostería. Repemax® Capa Gruesa 80 puede colocarse sobre superficies de mampostería de arcilla si los bloques tienen una absorción igual o menor a 6%. En superficies muy absorbentes, procure llevar al punto de saturación superficie seca. En condiciones climáticas adversas, utilice cortinas o pantallas para evitar los rayos directos del sol y fuertes corrientes de viento. Evite dar acabado al repello si se encuentra muy fresco, ya que esto puede generar fisuras o desprendimientos. No desbaste este mortero. Si el repello quedará expuesto, séllelo con Maxilane®, Maxiclear® o Maxihard®.



## LIMITACIONES

Este producto no está diseñado para estar en inmersión o bajo nivel de tierra con un nivel freático alto. Tampoco está diseñado para ser aplicado sobre láminas cementicias, de muro seco o livianas.



## VIDA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

La vida útil es de 6 meses a partir de la fecha de fabricación en su empaque original cerrado. Conserve el producto en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.



## PRECAUCIONES

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el área de uso.

### Primeros auxilios:

Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome agua. Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este producto o la Ficha de Seguridad.



## GARANTÍA

INTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones de aplicación y recomendaciones del fabricante. INTACO repondrá el valor de compra de cualquier producto que se pruebe defectuoso. INTACO no se responsabiliza por daños indirectos, consecuentes o resultantes del mal uso del producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones particulares de cada construcción. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar la actual ficha técnica sin previo aviso.

Última versión: 2026-01-02



### COSTA RICA

 [clientes.cr@intaco.com](mailto:clientes.cr@intaco.com)

 (506) 2205-3333

### ECUADOR

 [clientes.ec@intaco.com](mailto:clientes.ec@intaco.com)

 (593) 1700-100-200

### PANAMÁ

 [clientes.pa@intaco.com](mailto:clientes.pa@intaco.com)

 (507) 840-1200

### NICARAGUA

 [clientes.ni@intaco.com](mailto:clientes.ni@intaco.com)

 (505) 2298-0120